



Miljøinformasjon

Utslippsmåling

Statens Provningsanstalt (Sverige) har emisjonstestet Semullit Akustikk og rapportert resultatet i protokoll 90K 10102. Den viser mindre enn $11 \mu\text{g}/\text{m}^2 \times \text{h}$.

Støv

Damm RNK i Borås, og Sitac har målt partikkelavgangen fra 10 år gamle treullplater i Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn (95.10.05). Takflaten ble «støvprovosert» gjennom å blåse med en kraftig luftstråle direkte på platene. Ingen partikkelavgang kunne registreres.

Energiforbruk

Energiforbruket for å produsere 1 m^3 treullplater er 180 kWh. Andelen fossil energi er 60 kWh og fornyelsesbar energi er 120 kWh.

Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon som tekniske egenskaper, prosjekterings, monterings og vedlikeholds-instruksjoner finnes i andre publikasjoner.

Sertifisering



Semullit Akustikk er vurdert hos Byggvarubedømmingen



Produktet er beskrevet i Sunda Hus Miljødata



Semullit Akustikk er miljødeklartert i henhold til EPD Norge.

